HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • PROTECTION DE FAÇADES • REVÊTEMENTS DE SOL

HORI FLEX M40

Mastic élastique à base d'acrylique et de silice micronisée, conçu pour le calfeutrement des joints muraux et de sol, intérieur et extérieur. Il forme un joint imperméable, élastique, avec une excellente résistance aux UV et aux températures extrêmes.

PRÉSENTATION

HORIFLEX M40 est un mastic acrylique renforcé en silice micronisée, destiné au calfeutrement des joints muraux et de sol, en intérieur comme en extérieur. Facile à appliquer, il forme un joint élastique, imperméable et durable, offrant une excellente résistance aux rayons UV et aux conditions climatiques extrêmes. Idéal pour les travaux de finition, il peut être peint après séchage.

DOMAINES D'EMPLOI

Joints muraux et de sol
Joints entre bâtiments
Travaux intérieurs et extérieurs
Rebouchage des trous
Finition avant peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc, beige clair, gris béton
Densité	1,6 ± 0,1 g/cm³
Temps de séchage	3 à 7 jours (à une température entre 10°C et 40°C)
Rendement / Consommation	1 à 3 mètres linéaires/kg selon les dimensions du joint

AVANTAGES

- Peut être peint après séchage, idéal pour les finitions esthétiques
- Application facile et économique, à la spatule
- Bonne adhérence sur la plupart des supports
- Résistant aux UV, ne jaunit pas avec le temps
- Supporte les conditions extrêmes (zones industrielles, bords de mer)
- Conserve son élasticité durablement
- Sans bitume, formulation propre et non tachant

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :
Support sec, propre, sans poussière ni graisses
Nettoyage et séchage préalable des joints
Mise en place éventuelle d'un fond de joint

Application :
Application à la spatule (verticalement ou horizontalement)
Épaisseur : 10 à 40 mm (profondeur max 30 mm)
Lissage dans le sens de la fissure
Deux reprises possibles en 24h

Consommation :
1 à 3 mètres linéaires/kg selon dimensions du joint

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :
Le nettoyage des outils se fait à l'eau claire immédiatement après application.
En cas de durcissement, un nettoyage mécanique peut être nécessaire.

Stockage & Conservation :
Stable 2 ans dans son emballage d'origine
À conserver à l'abri du gel et du soleil

Sécurité & Précautions :

! Ne contient aucun produit bitumineux

! Nettoyage à l'eau immédiat après usage