HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • PROTECTION DE FAÇADES

HORIFLEX 110 — SEAU 1 KG

HORIFLEX 110 en seau de 1 kg : le format pratique pour les petites réparations de fissures et joints de 3 à 6 mm (murs, appuis de fenêtres, retouches avant peinture). Mastic acrylique élastique, résistant aux UV, peut être peint.

PRÉSENTATION

Mastic élastique avec silice à base acrylique pour traitement des fissures et joints de 3 à 6 mm d'épaisseur.
Forme un joint parfaitement élastique et imperméable.
Présente une excellente résistance aux rayons UV et aux températures extrêmes.

DOMAINES D'EMPLOI

- Joints et fissures murales.
- Extérieur et intérieur.
- Étanchéité des appuis en bois, verre, métal…
- Bonne finition avant peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	blanc
Densité	1.6 ±0.1 g/cm³
Temps de séchage	entre 4 à 24h
Rendement / Consommation	15 à 20 mètres linéaires / kg
Conditionnement	Seau de 1 kg

AVANTAGES

- Peut-être peint.
- Économique et facile à appliquer.
- Adhère parfaitement sur tous les supports.
- N’est pas affecté par le rayonnement UV.
- Résiste aux conditions extrêmes (zones au bord de la mer et zones industrielles).
- Conserve son élasticité.
- Stockage pratique avec durée de vie prolongée.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Élargir la fissure en "V" ou en "U" à l’aide d’une brosse métallique ou d'un grattoir pour faciliter l'ancrage du produit.
Dépoussiérer soigneusement et s’assurer que le support est sec et exempt de corps gras.

Application :

Appliquer HORIFLEX 110 1 Kg avec une spatule en suivant la direction de la fissure.
Faire un lissage soigné pour assurer une bonne adhérence.
Conditions environnementales :
Appliquer de préférence par temps sec, à température modérée.
Éviter l’application sous pluie, gel ou chaleur extrême.

Consommation :

La consommation du HORIFLEX-110 de 1 kg est variable selon la géométrie de la fissure. Bien que la largeur soit limitée à 6 mm, la profondeur (le "ghoreq") détermine réellement le métrage final.
Tableau de rendement indicatif (pour 1 kg) :
Largeur de fissure,Profondeur (Ghoreq),Rendement estimé
3 mm,3 mm,~ 20 ml
6 mm,5 mm,~ 12 ml
6 mm,10 mm (Profonde),~ 5 à 6 ml

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyage du matériel à l’eau immédiatement après usage.

Stockage & Conservation :

Stable pour 2 ans s’il est conservé dans son emballage original.
Protégé contre le gel et la lumière directe du soleil.

Sécurité & Précautions :

- Éviter l’inhalation prolongée des vapeurs, surtout dans les endroits fermés.
- Équipements de protection individuelle recommandés :
- Porter des gants pendant l'application.
- En cas de contact prolongé, utiliser des lunettes de protection.
- Éviter le contact avec les yeux
- En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d’eau et consulter un médecin si l’irritation persiste.
- Hygiène Se laver les mains soigneusement après usage, même si le produit est à base aqueuse.
- Tenir à l’écart des sources de chaleur
- Bien que le produit ne soit pas inflammable, il faut éviter l’exposition à des températures extrêmes.
- Tenir hors de portée des enfants
- Élimination
- Ne pas jeter le produit dans les égouts ou dans la nature. Suivre les règlements locaux pour l’élimination des déchets.