HORIZON CHIMIQUE
Solutions Techniques & Bâtiment
Route Attar Mornaguia , La Manouba - Tunisie
Tél: +216 31 520 033
contact@horizonchimique.tn

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE • REVÊTEMENTS DE SOL

HORIFLEX 110 SP

Mastic élastique acrylique avec silice, conçu pour le traitement des fissures et joints de 3 à 6 mm dans les milieux humides. Imperméable, élastique, résistant aux UV et aux températures extrêmes.

PRÉSENTATION

Mastic acrylique élastique renforcé en silice, spécialement formulé pour le traitement des fissures et joints de 3 à 6 mm dans les environnements humides comme les piscines, bassins et bâches à eau. Il forme un joint étanche, résistant aux UV et aux températures extrêmes, adapté pour l'intérieur et l'extérieur.

DOMAINES D'EMPLOI

Joints et fissures murales ou radier
Milieux humides : piscine, bassin, bâche à eau
Usage extérieur et intérieur
Compatible avec une finition peinture

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc un peu beige
Densité	1,6 ± 0,1 g/cm³
Temps de séchage	24 à 48 h
Rendement / Consommation	15 à 20 mètres linéaires / kg

AVANTAGES

- Peut être peint après séchage
- Économique et facile à appliquer
- Adhère parfaitement sur tous les supports
- Résiste aux rayons UV, ne jaunit pas
- Supporte les conditions extrêmes (zones maritimes, températures élevées)
- Reste souple dans le temps, bonne élasticité
- Ne contient aucun produit bitumineux
- Stockage longue durée sans altération
- Formulation : Ne contient aucun produit bitumineux

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Ouvrir le joint ou la fissure avec une meule ou une brosse métallique en forme v
Support propre, sec, sans poussière ni graisse

Application :

Les fissures doivent être sèches, propres et dépourvues de poussières ou de graisses.
Ouvrir la fissure en forme de V à l'aide d'une meule ou d'une brosse métallique.
Appliquer le produit à l'aide d'une spatule, en suivant bien la direction de la fissure.
Température d'application recommandée : entre +5 °C et +35 °C.
Ne pas appliquer sous pluie ou en plein soleil direct.

Consommation :

Rendement : 15 à 20 mètres linéaires par kilogramme
(variable selon la largeur et la profondeur des joints ou fissures)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nettoyage des outils :

Nettoyer les outils et le matériel à l'eau claire immédiatement après l'application.
En cas de durcissement du produit, le nettoyage mécanique peut être nécessaire.

Stockage & Conservation :

Stable pendant 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert
Conserver dans un endroit sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil

Sécurité & Précautions :

! -Éviter tout contact avec les yeux et la peau

! -Utiliser des gants de protection

! -Ne pas inhaler les poussières lors de la préparation des joints

! -Travailler dans un endroit ventilé

! -Tenir hors de portée des enfants